



## COLOCACIÓN BALDOSAS TERRACOTA

Podemos aconsejar dos formas básicas de colocación según el estado de la base y el tipo de pieza a colocar.

### Colocación en capa fina

Si la base sobre la que se ha de colocar el pavimento está lo suficientemente nivelada se puede pegar el material a la base con cemento cola. El grueso de la capa de cemento cola será de entre 5 y 10 mm., lo que llamamos capa fina. La capa fina permite un secado rápido y la colocación de las piezas sin necesidad de mojarlas. Al no mojar el material se evita la aparición de eflorescencias y el tratamiento posterior del barro podrá iniciarse antes.

### Colocación en capa gruesa

Si la base sobre la que se quiere colocar el pavimento es irregular lo más adecuado será nivelarla. Para nivelar se utiliza una capa gruesa de mortero y se colocan directamente las piezas mojadas. Este método de colocación se conoce como capa gruesa y exige mojar previamente las piezas de barro para asegurar que se pegan al mortero. El inconveniente de esta manera de colocación es que deberemos esperar a que seque completamente tanto el mortero como las piezas antes de empezar el tratamiento, mínimo treinta días.

Aconsejamos colocar nuestro material con una junta mínima de 10 mm., ya que al ser un material natural sufre contracciones y dilataciones. La junta no debe contener pigmentos pues estos pueden penetrar en la baldosa y mancharla.

