



ESPECIFICACIONES TECNICAS

www.btdecofabrics.com.mx

JERONIMO TREVIÑO # 1206 PTE.
CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON
64000 MEXICO
Tel +52 81 8372-5200

AV. UNIIION 173,
COL. LAFAYETTE, GUADALAJARA,
JALISCO. 44160 MÉXICO
Tel +52 33 3615 7681, 3615 7378, 1204 2870
info@btdecofabrics.com.mx

Guadalajara, Jalisco a 1 de Julio de 2022

MODELO *TOLDO*

Colores: 110, 120, 12,18, 19, 301, 310, 509, 51 y Gris Perla

Composición: 80 % Acrílico 20% Polietersulfona

Ancho: 160cm.

Resistencia a la Abrasión:
(ASTM D 4157 – 13)

Excede 18,000 Ciclos.

Peso: 230 gr/m2 +/- 10%

Solidez de las tinturas a la luz
Solidez de las tinturas al agua de mar

6-7
5

Solidez de las tinturas al agua clorada 5

Prueba de inflamabilidad:
California (TB-117-2013)

Resultados de longitudes verticales de los gráficos
15mm 18mm

15mm

Resultado TB 117-2013: Cumple con los requerimientos de la norma.

Indicaciones de Limpieza:

Tejido lavable en lavadora a una temperatura máxima de 30°. Planchar el tejido a una temperatura máxima de 150°. No usar blanqueador. Admite lavado en seco. Nunca utilizar productos químicos como alcohol o algún otro tipo de líquido base solvente sin el consentimiento de empresa especialista en manchas.

La aplicación de este material es para tapizado de muebles en exterior o interior ya que la tela es permeable.